

Special Primer

Алкидная грунтовочная краска

Тиксотропная, не капающая, на основе растворителя грунтовочная краска с превосходной адгезией для проблемных поверхностей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Стены и потолки в сухих и влажных помещениях, двери, мебель, внутренние поверхности оконных рам. Подходит для грунтовки новых и ранее окрашенных древесноволокнистых и древесностружечных, оклеенных обоями, оштукатуренных, кирпичных, зашпаклёванных, проблемных поверхностей (например зашпаклёванных меловой или клеевой шпаклёвкой).
Блеск	Совершенно матовый
Расход 1х	10-12 м ² /л. Фактический расход зависит от метода, условия нанесения, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Тонирование	Белая
Рабочие инструменты	Валик, кисть или распылитель высокого давления с диаметром сопла 0,013"-0,015" или 0,330-0,380 мм.
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	3 часа - на отлип, 24 часа - для окраски. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание краски.
Разбавитель	Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvimahust.
Очистка рабочих инструментов	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем Special Solvent или Special Solvent Spray.
Хранение	Продукт морозоустойчивый.
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления (см. на банке).
Сухой остаток	Прибл. 55%.
Удельный вес	1,6 кг/л.
Термостойкость	До +100 °C, в сухом помещении. При длительном воздействии высокой температуры светлые тона могут желтеть.
Упаковка	1 л, 3 л, 10 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности: Поверхности очистить от пыли и грязи. Места выхода сучков загрунтовать лаком для сучков Tikkurila Multistop. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии Vivacolor, отшлифовать и удалить пыль.

Ранее окрашенные поверхности: Удалить старую отслаивающуюся краску, известь и мел. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства Special Clean, сполоснуть чистой водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать неразбавленным чистящим средством Special Clean. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии Vivacolor, отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха 80%.

ОКРАСКА

Грунтовочную краску Special Primer при нанесении кистью не перемешивать. При необходимости разбавить разбавителем Special Solvent, Special Solvent Spray до 5% по объёму. Если грунтовочную краску перемешивали, дать отстояться до желеобразной консистенции. Грунтовать 1 раз кистью, валиком или распылителем.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Осторожно

Содержит: Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изо-алканы, циклические, <2% ароматов. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Может вызвать сонливость и головокружение. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Предельное значение ЛОС (группа A/h) 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 750 г/л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt