

Vivacolor LF

Гладкая поверхность
Легко наносится и выравнивается
Хорошо сцепляется

Тонкая шпаклёвка



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|--|
| Область применения | Стены и потолки в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей, а также для заделки швов и небольших трещин. |
| Связующее | Акрил сополимер |
| Размер частиц, макс. | 0,08 mm |
| Тона | Белый |
| Расход 1х | ~1 л/м ² - при нанесении шпаклёвки толщиной 1 мм, ~0,2 л/м ² - при шпаклевании швов и шляпок шурупов в два слоя. |
| Рабочие инструменты | Шпатель. |
| Время высыхания (+23 °C, RH 50%) | 1 мм - 3 часа. |
| Очистка рабочих инструментов | Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой. |
| Хранение | Беречь от замерзания! |
| Срок хранения | В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления (см. на банке). |
| Сухой остаток | Прибл. 63 % m/m |
| Удельный вес | Прибл. 1,4 кг/л (ISO 2811). |
| Упаковка | 0.6 l, 3 l, 10 l, 15 l |
| Адгезия | 0,9 N/mm ² |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклюемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5 °C до +28 °C, относительная влажность воздуха 80%. Избегать высокой температуры и сквозняков.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклевать шпателем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолокнистой лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)).

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt