

# Vivacolor LH White

Лёгкая белая шпаклёвка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<b>Область применения</b>	Стены и потолки в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заполнения трещин и отверстий на бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и загрунтованных древесноволокнистых и древесностружечных поверхностях. Шпаклёвка легко наносится и разравнивается.
<b>Тона</b>	Белый
<b>Расход 1х</b>	~1 л/м <sup>2</sup> - при нанесении шпаклёвки толщиной 1 мм.
<b>Рабочие инструменты</b>	Шпатель или распылитель.
<b>Время высыхания (+23 °C, RH 50%)</b>	1 мм - 2-3 часа. Время высыхания в большой мере зависит от температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха.
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой.
<b>Хранение</b>	Беречь от замерзания!
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 1 год с даты изготовления (см. на банке).
<b>Сухой остаток</b>	Прибл. 62 % m/m.
<b>Удельный вес</b>	Прибл. 1,2 кг/л (ISO 2811).
<b>Упаковка</b>	3 л, 10 л, 15 л, 17 л
<b>Адгезия</b>	>0,50 N/mm <sup>2</sup>

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

Неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть водой и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха 80%. Избегать высокой температуры и сквозняков.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклевать металлическим шпателем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолокнистой лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: смесь 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1))

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee) [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv) [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)