

Vivacolor Snickeri

Очень тонкая текстура
Очень хорошо сцепляется
Образует очень гладкую твёрдую поверхность

Шпаклёвка для дерева



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Деревянные, древесно-волоконистые, древесно-стружечные, металлические поверхности в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заделки трещин и дыр на дверях, мебели, оконных рамах и др. поверхностях. Образует очень твёрдую и гладкую поверхность.
Тона	Белый
Расход 1х	~ 0,5 л/м ² - при нанесении шпаклёвки толщиной 0,5 мм.
Рабочие инструменты	Шпатель.
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	1 мм 2-3 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется.
Очистка рабочих инструментов	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой.
Хранение	Беречь от замерзания!
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления (см. на банке).
Сухой остаток	Прибл. 75 % m/m.
Удельный вес	Прибл. 1,8 кг/л (ISO 2811) .
Упаковка	0.6 l, 3 l
Адгезия	1,5 N/mm ²

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть, дать высохнуть. Деревянные, древесно-стружечные и древесно-волоконные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской Special Primer, металлические поверхности загрунтовать грунтовочной краской для металла Universal Korrostop или Universal Korrostop+.

Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть водой, дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Деревянные, древесно-стружечные и древесно-волоконные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской Special Primer, металлические поверхности загрунтовать грунтовочной краской для металла Universal Korrostop или Universal Korrostop+.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклюемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха 80%. Избегать высокой температуры и сквозняков.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклевать металлическим шпателем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолокнистой лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)), 2-метил-2H-изотиазол-3-он (MIT) При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt