

Special Furniture Akva

Водно-дисперсионная краска для мебели

- Легко наносится
- Быстро высыхает
- Образует водостойкое покрытие
- Не желтеет
- Подходит для окраски игрушек
- Сертификат Северный Лебедь



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Область применения	Мебель, двери, оконные рамы, радиаторы, игрушки и т.д. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных, древесно-волоконных, древесно-стружечных и металлических поверхностей. Не пригодна для поверхностей, окрашенных нитроцеллюлозным лаком.	
Блеск	Полуматовая.	
Расход 1x	8-10 м ² /л – ранее окрашенные гладкие поверхности, 5-8 м ² /л – шероховатые поверхности (напр. ДВП).	
Тонирование	Краску можно использовать белой (А база) или тонировать по картам колеровки <i>Tikkurila Symphony</i> и <i>Tunneta Värvi (Почувствуй Цвет)</i> (А и С базы). При использовании ярких тонов для обеспечения достаточной укрывистости поверхность необходимо предварительно загрунтовать подходящей грунтовочной краской, тонированной в оттенок, близкий к отделочной краске.	
Базовые краски	А и С базы.	
Рабочие инструменты	Валик, кисть или краскораспылитель высокого давления с диаметром сопла 0,013" - 0,015" или 0,330 - 0,380 мм.	
Время высыхания (+23 °С, RH 50%)	1-2 часа - на отлип, 24 часа - для окраски, 3 суток - износостойкость.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	Вода. Макс. количество разбавителя до 10% по объёму краски.	
Хранение	Беречь от замерзания!	
Время хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя до даты, указанной на упаковке.	
Сухой остаток	Прибл. 40%, по объёму.	
Плотность	1,0 -1,2 кг/л, в зависимости от оттенка (ISO 2811).	
Стойкость к химикатам	Выдерживает непродолжительное воздействие бытовых чистящих средств и слабых разбавителей (уайт-спирит).	
Упаковка	0,225л; 0,9л; 2,7л (А, С база)	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Места сучков очистить от смолы и обработать специальным лаком *Tikkurila Oksalakka*. Загрунтовать поверхность алкидной грунтовочной краской *Tikkurila Otex* или мебельной краской *Special Furniture Akva*, разбавленной на 10% водой. С металлической поверхности удалить ржавчину (напр. шляпки шурупов) и вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. После высыхания поверхность загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину (напр. шляпки шурупов). Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать концентрированным чистящим средством *Special Clean*. Зашпаклёванные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Tikkurila Otex*, металлические поверхности - грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*. Неровности зашпаклевать шпаклёвкой по дереву *Vivacolor Snickeri*, отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

ОКРАСКА

Краску для мебели *Special Furniture Akva* нужно тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить водой до 10% от объёма краски. Для получения однородного оттенка нужно смешать достаточное количество тонированной краски из разных банок. Красить 1-2 раза валиком, кистью или краскораспылителем.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски и вымыть водой сразу после окончания работ.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхности можно производить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. Содержит 1,2-бензотиазол-3(2H)-он и 2,4,7,9-тетрамилдек-5-он-4,7-диол. Может вызвать аллергическую реакцию. Предельное значение ЕС ЛОС (VOC) (группа A/d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске 130 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee

