

Universal Korrostop

Грунтовочная краска по металлу

- Эффективно защищает от ржавчины
- Хорошо сцепляется с поверхностью



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Стальные конструкции, радиаторы, ёмкости, металлические двери, пожарные лестницы, перила, флагштоки, надводные части лодок и т.д. Применяется в качестве грунтовочной краски под органорастворимые алкидные и водно-дисперсионные краски.	
Блеск	Матовая.	
Расход 1х	10-12 м ² /л - на гладкой поверхности.	
Тонирование	Серая, красная.	
Рабочие инструменты	Кистью или распылителем высокого давления. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,018" или 0,330 - 0,460 мм.	
Время высыхания (+23 °С, RH 50%)	1 час – от пыли, 24 часа – для окраски. Время высыхания увеличивается при низкой температуре и высокой влажности воздуха.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray.</i> Удалить с рабочих инструментов остатки жидкого продукта и очистить разбавителем.	
Хранение	Краска морозоустойчива.	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления.	
Содержание сухого вещества	Прибл. 47-50%, в зависимости от цвета.	
Плотность	1,3 кг/л, в зависимости от цвета (ISO 2811).	
Стойкость к химикатам	Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой химии, слабых разбавителей (лаковый бензин, этанол) и маслам. Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворитель).	
Термостойкость	До +120 °С, в сухом помещении. При длительном воздействии высокой температуры краска желтеет.	
Упаковка	0,33 л; 1 л; 3 л; 10 л.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и ржавчины. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Отслаивающуюся краску и ржавчину удалить механически. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства *Special Clean* согласно инструкции по применению. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Грунтуемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%. Температура металлической поверхности при окраске и высыхании должна быть ниже +35 °С.

ОКРАСКА

Грунтовочную краску *Universal Korrostop* перед применением нужно тщательно перемешать. При нанесении распылителем грунтовочную краску можно разбавить разбавителем *Special Solvent* или *Special Solvent Spray* до 5% по объёму. Грунтовать 1 раз кистью или распылителем. Для более эффективной защиты от коррозии покрыть повторно через 8 часов. Окрасить поверхность краской по металлу (напр. *Universal Enamel*, *Universal Classic*).

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки грунтовочной краски и очистить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

Содержит: фракцию перегонки нефти (тяжёлую, обработанную водородом), метилэтилкетоксим, соли кобальта (II). Может вызвать аллергическую реакцию. **Огнеопасно.** Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Беречь от детей! Избегать вдыхания паров растворителя/аэрозолей. Избегать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/i) 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте 500 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт морозостойчивый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee