

Villa Akva

Матовая краска для деревянных фасадов



- Образует гидрофобную, грязеотталкивающую поверхность
- Защищает дерево от погодных воздействий не менее 10 лет
- Превосходно сохраняет цвет и блеск
- Предназначено для распиленной древесины
- Превосходно работает на разных покрытиях, в том числе на старых алкидных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Новые и ранее окрашенные распиленные и струганные наружные деревянные поверхности (обшивочная доска, заборы и пр.). Также подходит для термообработанной древесины.	
Степень блеска	Матовая.	
Расход 1x	4-8 м ² /л - распиленные деревянные поверхности, 8-10 м ² /л - струганные деревянные поверхности.	
Тонирование	Краску можно использовать белой (база А) или тонировать по карте колеровки <i>Tikkurila</i> для деревянных фасадов или <i>Facade</i> (база А и С). Тонированная краска возврату или обмену не подлежит.	
Базы	А и С.	
Рабочие инструменты	Кисть или краскораспылитель высокого давления.	
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	1 час – на отлип, 2-4 часа – для окраски. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание краски.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой сразу после окончания работ.	
Хранение	Беречь от замерзания!	
Время хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке.	
Содержание сухого вещества	Прибл. 39%.	
Плотность	1,2-1,3 кг/л (ISO 2811), в зависимости от тона.	
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленном климате.	
Упаковка	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л; 11,7 л; 18 л.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и отслаивающихся частиц. Заплесневевшую поверхность обработать водным раствором средства *Tikkurila Homeenpoisto*, промыть водой и дать высохнуть. Загрунтовать новые деревянные поверхности на возможно ранней стадии строительных работ пропиточным средством *Kolorex Protekt*. С мест выхода сучков удалить смолу. Металлические детали загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*. Гладкие струганные деревянные поверхности загрунтовать алкидно-масляной грунтовочной краской *Villa Primer*.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску скребком или стальной щёткой. Загрязнённые поверхности обработать водным раствором *Special Clean*, промыть водой и дать высохнуть. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto*, промыть водой и дать высохнуть. Обработать очищенную до чистого дерева поверхность пропиточным средством *Kolorex Protekt*. С мест выхода сучков удалить смолу. Загрунтовать алкидно-масляной грунтовочной краской *Villa Primer*. Удалить ржавчину с металлических деталей, загрунтовать грунтовочной краской *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (относительная влажность древесины ниже 20%), температура воздуха не менее +5 °C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать окраски в жаркую погоду.

ОКРАСКА

Тщательно перемешать краску *Villa Akva* до применения, для первого слоя краску при необходимости разбавить водой до 10% по объёму. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество краски в одной таре. Красить 1-2 раза кистью или распылителем. Особенно тщательно обработать края и торцы досок.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после обработки. Для очистки поверхностей использовать промывку водой под давлением. Поскольку промывка водой под давлением может изменить цвет окрашенной поверхности, то очищаемую поверхность следует отделить от остальной поверхности. Отслаивающуюся грязь перед промывкой под давлением следует удалить щёткой. Для очистки поверхности от плесени использовать водный раствор средства для удаления плесени *Tikkurila Homeenpoisto*. После обработки промыть поверхность чистой водой и произвести ремонтную окраску.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Осторожно

2-октил-2Н-изотиазол-3-он (ОИТ), 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (БИТ), смесь 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [ЕС по. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [ЕС по. 220-239-6] (3:1) (С(М)ИТ/МИТ (3:1)), 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC). При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Использовать защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. Этот продукт содержит биоцидный продукт для сохранения продукта во время хранения. Содержит С(М)ИТ/МИТ (3:1).

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Предельное значение ЛОС (VOC) в продукте (группа A/d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске 130 г/л.

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.

Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com



ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.
Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

