

Vivacolor J

Шпаклёвка для швов

- Готовая к применению
- Предназначена для швов
- Превосходно сцепляется, эластичная
- Легко наносится и выравнивается



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объекты применения	Стены и потолки в сухих помещениях. Предназначена для шпаклевания швов между гипсовыми плитами, трещин и дыр, а также для сплошного шпаклевания гипсокартонных поверхностей.	
Связующее	Акрил сополимер	
Наполнитель	Доломит	
Размер частицы	0,1 мм, макс.	
Толщина слоя	2 мм, макс.	
Адгезия	1,30 Н/мм ²	
Цвет	Желтоватый	
Расход (при нанесении в один слой)	~1 л/м ² - при толщине слоя 1 мм, ~0,2 л/м ² - при 2х шпаклевании шляпок шурупов и швов.	
Способ нанесения	Металлический шпатель	
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	1 мм - 2-3 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется.	
Очистка рабочих инструментов	Вода	
Хранение	Беречь от замерзания!	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления продукта (см на упаковке).	
Сод. сухого вещества	Прибл. 71 % м/м.	
Плотность	Прибл. 1,8 кг/л (ISO 2811).	
Упаковка	10 л	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*.

Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Чистая и сухая поверхность, температура воздуха от +5 °С до +28 °С, относительная влажность воздуха ниже 80%. При нанесении материала избегать сквозняков.

НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевать металлическим шпателем или распылителем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолоконной лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки шпаклёвки и вымыть водой сразу после окончания работы.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. Содержит 1,2-бензотиазол-3(2H)-он и смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 220-239-6] (3:1). Возможны аллергические реакции.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-02a	
EN 13963:2005	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 1A	
Reaction to Fire	A2-s1, d0
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	> 320N

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.lt

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com

