

# Vivacolor S

## Шпаклёвка для набрызга

- Водоразбавляемая
- Готовая к применению
- Подходят все способы нанесения
- Легко шлифуется
- Подходит для создания текстурных поверхностей



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Объекты применения                 | Стены и потолки в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заполнения швов, трещин и дыр на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностях. |  |
| Связующее                          | Акрил сополимер  |  |
| Наполнитель                        | Доломит  |  |
| Размер частицы, макс               | 0,3 мм.  |  |
| Толщина слоя                       | 3 мм, макс.  |  |
| Адгезия                            | 0,85 Н/мм <sup>2</sup>   |  |
| Цвет                               | Белый  |  |
| Расход (при нанесении в один слой) | ~1 л/м <sup>2</sup> - при толщине слоя 1 мм,<br>~0,3 л/м <sup>2</sup> - при 2х шпаклевании шляпок шурупов и швов.  |  |
| Способ нанесения                   | Распылитель, шпатель, структурный валик  |  |
| Время высыхания (+23 °С, RH 50%)   | 1 мм - 3 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется.  |  |
| Очистка рабочих инструментов       | Вода   |  |
| Хранение                           | Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей!   |  |
| Срок хранения                      | В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления продукта (см на упаковке).  |  |
| Сод. сухого вещества               | Прибл. 72 % м/м.   |  |
| Плотность                          | Прибл. 1,8 кг/л (ISO 2811).  |  |
| Упаковка                           | 15 л (мешок)   |  |



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Чистая и сухая поверхность, температура воздуха от +5 °С до +28 °С, относительная влажность воздуха ниже 80%. При нанесении материала избегать сквозняков.

### НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевать металлическим шпателем или распылителем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолоконной лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки шпаклёвки и вымыть водой сразу после окончания работы.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

|   |            |
|---|------------|
| <b>CE</b>                                     |            |
| AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia |            |
| 13  |            |
| No. VC-13-04b                                 |            |
| EN 15824:2009                                 |            |
| Internal plaster based on organic binders     |            |
| Reaction to Fire                              | B-s1,d0    |
| Release of dangerous substances               | NPD        |
| Adhesion:                                     | ≥ 0,30 MPa |

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

