

Vivacolor Snickeri

Шпаклёвка для дерева

- Водоразбавляемая
- Готовая к применению
- Очень тонкая текстура
- Очень хорошо сцепляется
- Образует очень гладкую твёрдую поверхность
- Минимальная усадка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объекты применения	Деревянные, древесно-волокнистые, древесно-стружечные, металлические поверхности в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заделки трещин и дыр на дверях, мебели, оконных рамах и др. поверхностях. Образует очень твёрдую и гладкую поверхность.	
Связующее	Акрил сополимер	
Наполнитель	Доломит	
Размер частицы	0,03 мм, макс.	
Толщина слоя, макс	2 мм.	
Адгезия	1,5 Н/мм ²	
Цвет	Белая	
Расход (при нанесении в один слой)	~0,5 л/м ² - при толщине слоя 0,5 мм.	
Способ нанесения	Металлический шпатель	
Время высыхания (+23 °С, RH 50%)	1 мм 2-3 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется.	
Очистка рабочих инструментов	Вода	
Хранение	Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей!	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления продукта (см на упаковке).	
Сод. сухого вещества	Прибл. 75 % м/м.	
Плотность	Прибл. 1,8 кг/л (ISO 2811).	
Упаковка	0,6 л; 3 л	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть, дать высохнуть. Деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*, металлические поверхности загрунтовать грунтовочной краской для металла *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*.

Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть водой, дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*, металлические поверхности загрунтовать грунтовочной краской для металла *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Чистая и сухая поверхность, температура воздуха от +5 °С до +28 °С, относительная влажность воздуха ниже 80%. При нанесении материала избегать сквозняков.

НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевать металлическим шпателем. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки шпаклёвки и вымыть водой сразу после окончания работы.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-06b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.
Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

