

# Vivacolor W

## Влагостойкая лёгкая шпаклёвка

- Водоразбавляемая
- Готовая к применению
- Влагостойкая
- Лёгкая
- Превосходно сцепляется
- Подходит для заделки швов



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объекты применения	Стены и потолки во влажных и в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заполнения швов, трещин и дыр на бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и древесноволокнистых поверхностях.	
Связующее	Акрил сополимер	
Наполнитель	Доломит	
Размер частицы	0,2 мм, макс.	
Толщина слоя, макс	3 мм.	
Адгезия	1,35 Н/мм <sup>2</sup>	
Цвет	Серо-голубая	
Расход (при нанесении в один слой)	~1 л/м <sup>2</sup> - при толщине слоя 1 мм, ~0,3 л/м <sup>2</sup> - при 2х шпаклевании шляпок шурупов и швов.	
Способ нанесения	Металлический шпатель	
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	1 мм - 3 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется.	
Очистка рабочих инструментов	Вода	
Хранение	Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей!	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления продукта (см на упаковке).	
Сод. сухого вещества	Прибл. 57 % м/м.	
Плотность	Прибл. 1,1 кг/л (ISO 2811).	
Упаковка	0,6 л; 3 л; 10 л.	



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Чистая и сухая поверхность, температура воздуха от +5 °С до +28 °С, относительная влажность воздуха ниже 80%. При нанесении материала избегать сквозняков.

### НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевать металлическим шпателем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолокнистой лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки шпаклёвки и вымыть водой сразу после окончания работы.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

<b>CE</b>	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-03b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	NPD
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

<b>CE</b>	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-03a	
EN 13963:2005	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 3A	
Reaction to Fire	NPD
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	> 320N

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee); [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv); [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

