

# Vivacolor LJ

## Лёгкая шпаклёвка для швов

- Водоразбавляемая
- Лёгкая
- Хорошо наполняет
- Легко наносится и выравнивается
- Легко шлифуется



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объекты применения	Стены и потолки в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заполнения швов, трещин и дыр на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностях.	
Связующее	Акрил сополимер	
Наполнитель	Доломит, лёгкий наполнитель	
Размер частицы, макс	0,15 мм	
Толщина слоя	3 мм, макс.	
Адгезия	1,0 Н/мм <sup>2</sup>	
Цвет	Серая	
Расход (при нанесении в один слой)	~1 л/м <sup>2</sup> - при толщине слоя 1 мм, ~0,3 л/м <sup>2</sup> - при 2х шпаклевании шляпок шурупов и швов.	
Способ нанесения	Металлический шпатель, распылитель	
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	1 мм - 3-4 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется.	
Очистка рабочих инструментов	Вода	
Хранение	Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей!	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления продукта (см на упаковке).	
Сод. сухого вещества	Прибл. 61 % м/м.	
Плотность	Прибл. 1,1 кг/л (ISO 2811).	
Упаковка	3 л; 10 л	



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Чистая и сухая поверхность, температура воздуха от +5 °С до +28 °С, относительная влажность воздуха ниже 80%. При нанесении материала избегать сквозняков.

### НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевать металлическим шпателем или распылителем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолоконной лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки шпаклёвки и вымыть водой сразу после окончания работы.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Содержит: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и метил-2Н-изотиазол-3-он, смесь (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.

<b>CE</b>	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
14	
No. VC-14-09a	
EN 13963:2005	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 3A	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	> 320N

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.  
Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: [info.ee@tikkurila.com](mailto:info.ee@tikkurila.com)

