

Floor

Краска для пола

- ✓ Превосходная укрывистость
- ✓ Превосходная износостойкость
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Легко наносится
- ✓ Превосходно выравнивается и заполняет
- ✓ Эластичная плёнка
- ✓ Не желтеет



Сертификат
Экологический знак
Северный Лебедь



Сертификаты:

Эстонского сообщества аллергии; Сообщества
пульмонологии и аллергии Литвы;
Ассоциации астмы и аллергии Латвии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Информация о продукте | Полуматовая водно-дисперсионная акрилатная краска для деревянных полов внутри помещения. Превосходно выравнивается и укрывает, образует износостойкую и влагостойкую поверхность. |
| Область применения | Деревянные полы, лестницы и перила. Также превосходно подходит для окраски деревянных полов, ранее окрашенных водно-дисперсионными, алкидными и эпоксидными красками и лаками. |
| Блеск | Полуматовая. |
| Расход 1х | 6-9 м ² /л. |
| Тонирование | Краска используется белой (база А), тонируется в светлые тона (база А) или в тёмные тона (база С) согласно цветовым картам <i>Tikkurila Floor Paint</i> . Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит. |
| Метод нанесения | Кисть или валик с коротким ворсом. |
| Рекомендуемые рабочие инструменты | <i>Кисть Anza Platinum Flat Brush</i> , валик <i>Anza Elite Titex</i> . |
| Время высыхания (+23 °С, RH 50%) | От пыли - 15 мин, для окраски - 2 часа. Для эксплуатации – на следующий день. Окончательное отверждение и износостойкость - примерно через 2 недели. |
| Разбавитель | Вода. |
| | Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с мылом. |
| Условия хранения | Беречь от замерзания! |
| Срок хранения | В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения. |
| Сухой остаток | А-база 37% v/v, С-база 32% v/v. |
| Удельный вес | 1,1 -1,2 кг/л, в зависимости от тона. |
| Влагостойкость ISO2812-3 | Не теряет блеск и цвет, если эксплуатация начинается через 24 часа. |



| | |
|------------------------------|--|
| Стойкость к химикатам | Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит). Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители). |
| Упаковка | 0,9 л; 2,7 л; 7,2 л. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Чистые деревянные поверхности загрунтовать грунтовочной краской *Tikkurila Multistop* в 1-2 слоя (в зависимости от состояния поверхности). Использование грунтовочной краски *Tikkurila Multistop* препятствует пожелтению и проникновению смолы сквозь слой отделочной краски. Соблюдать инструкции по применению грунтовочных красок.

Ранее окрашенные или лакированные поверхности:

Удалить пыль, грязь, отслаивающуюся краску или лак. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых. Удалить пыль. Неровности зашпаклевать шпаклёвкой по дереву *Vivacolor Snickeri*, отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.

ОКРАСКА

Краску для пола *Floor* нужно тщательно перемешать перед применением. Для получения однородной, однородной поверхности смешать достаточное количество тонированной краски в одной ёмкости. Красить 1-2 раза валиком или кистью. **ВНИМАНИЕ!** Краска быстро подсыхает, поэтому работу нужно тщательно распланировать, чтобы избежать мест стыков. Красить доски в продольном направлении по 1-2 доски за один приём. Исправления делать после высыхания краски.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Окрашенная поверхность окончательно высыхает и приобретает стойкость к химикатам примерно через 2 недели. Избегайте очистки во время этого периода. Избегайте установки тяжёлых предметов и вещей, которые могут помешать высыханию краски – например ковров – в течение первой недели после окраски. Через 2 недели после окрашивания поверхность можно очистить щёткой, шваброй или тряпкой, удалив грязь нейтральным (pH 6-8) моющим средством.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT). Возможны аллергические реакции. Использовать защитные перчатки. Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/i) 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 140 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.lt

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИИ