

Wall 20

Краска для стен

- ✓ Превосходно очищается
- ✓ Превосходная стойкость к истиранию
- ✓ Стойкость к мокрой очистке, класс 1
- ✓ Превосходная укрывистость
- ✓ Влагостойкая
- ✓ Отталкивает грязь
- ✓ Без запаха
- ✓ Превосходно подходит для обоев



Сертификат
Экологический знак
Северный Лебедь



Сертификаты:
Эстонского сообщества аллергии; Сообщества
пульмонологии и аллергии Литвы;
Ассоциации астмы и аллергии Латвии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Информация о продукте	Полуматовая (20) водно-дисперсионная моющаяся (класс 1, EN 13300) краска для внутренних работ. Предназначена для помещений, где требуется частая влажная уборка. Хорошо очищается от пятен и не теряет цвет при мытье.
Область применения	Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (детские, жилые комнаты, коридоры, кухни, кладовки, офисы, школы, детские сады и пр. общественные помещения). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, зашпаклёванных, гипсокартонных, оклеенных обоями, кирпичных, загрунтованных древесноволокнистых и картонных поверхностей.
Блеск	Полуматовая (20).
Расход 1x	10-12 м ² /л – ранее окрашенные гладкие поверхности, 7-9 м ² /л – гипсокартонные, зашпаклёванные, грубые поверхности, 3-5 м ² /л – оштукатуренные поверхности.
Тонирование	Краска используется белой (база А), тонируется в светлые тона (база А) или в тёмные тона (база С), согласно интерьерным картам <i>Tikkurila</i> . Рекомендуем использовать пробник цвета <i>Color Test</i> при выборе тона. Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
Метод нанесения	Валик, кисть или распылитель высокого давления.
Рекомендуемые рабочие инструменты	<i>Валики Anza Platinum Micromex</i> или <i>Basic Rilon</i> .
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	На отлип - 0,5 часа, для окраски - 1-2 часа.
Разбавитель	Вода. Разбавлять не более 10% по объёму.
Очистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с мылом.
Условия хранения	Беречь от замерзания!



Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.
Сухой остаток	Прибл. 37% v/v.
Удельный вес	1,2 -1,3 кг/л, в зависимости от тона.
Стойкость к мокрому трению	Класс 1, ISO 11998, 200 циклов 1-5 микрон.
Стойкость к химикатам	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит).
Упаковка	0,9 л; 2,7 л; 7,2 л; 11,7 л, 18 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Зашпаклевать неровность подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Пористые, зашпаклёванные, неоднородно впитывающие поверхности, а также гипсокартонные, древесностружечные плиты грунтовать водно-дисперсионной грунтовочной краской *Vivacolor 1*. Металлические поверхности (например, шляпки шурупов) грунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Соблюдать инструкции по применению грунтовочных красок. Использование грунтовочной краски позволяет сократить расход отделочной краски и улучшить сцепление между основанием и отделочной краской.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску. Поверхность вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean* согласно инструкции по применению, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Зашпаклёванные поверхности грунтовать грунтовочной краской *Vivacolor 1*.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашенная поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.

ОКРАСКА

Перед применением тщательно перемешать краску *Wall 20*, при необходимости разбавить водой до 10% по объёму. Красить 1-2 раза валиком, кистью или распылителем. Чтобы получить однородную, однотонную поверхность, нужно смешать достаточное количество краски в одной ёмкости.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно проводить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно через 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Содержит 1,2-бензотиазол-3(2H)-он (BIT) и смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 220-239-6] (3:1) (С(M)IT/MIT (3:1)). Возможны аллергические реакции. Пользоваться защитными перчатками. Этот продукт



содержит биоцидный продукт для сохранения продукта во время хранения. Содержит С(М)ИТ/МИТ (3:1)
Предельное значение ЕС ЛОС (группа А/а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 10 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.lt

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИИ



Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта.
AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония, tel +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com