

Wall 4

Краска для стен

- ✓ Гладкая совершенно матовая поверхность
- ✓ Легко очищается
- ✓ Легко наносится
- ✓ Помогает скрыть мелкие дефекты поверхности
- ✓ Мокрая очистка, класс 1
- ✓ Без запаха



Сертификат
Экологический знак
Северный Лебедь



Сертификаты:
Эстонского сообщества аллергии; Сообщества
пульмонологии и аллергии Литвы;
Ассоциации астмы и аллергии Латвии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Информация о продукте	Совершенно матовая (4) водно-дисперсионная легко очищаемая (класс 1, EN 13300) краска для внутренних работ. Помогает скрыть мелкие дефекты поверхности и даёт безупречный результат.
Область применения	Стены и потолки в сухих помещениях (спальни, детские, жилые помещения, офисы, школы, детские сады и пр. общественные помещения). Применяется для новых и ранее окрашенных гипсокартонных, зашпаклёванных, оклеенных обоями поверхностей.
Блеск	Совершенно матовая (4).
Расход 1x	10-12 м ² /л – ранее окрашенные гладкие поверхности, 7-9 м ² /л – гипсокартонные, зашпаклёванные поверхности, 3-5 м ² /л – оштукатуренные поверхности.
Тонирование	Краска используется белой или тонируется в светлые тона (база А) согласно интерьерным картам <i>Tikkurila</i> . Рекомендуем использовать пробник цвета <i>Color Test</i> при выборе тона. Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
Метод нанесения	Валик, кисть или распылитель высокого давления.
Рекомендуемые рабочие инструменты	<i>Валики Anza Platinum Micromex</i> или <i>Basic Rilon</i> .
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	На отлип - 0,5 часа, для окраски - 1-2 часа.
Разбавитель	Вода. Разбавлять не более 10% по объёму.
Очистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с мылом.
Условия хранения	Беречь от замерзания!
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.
Сухой остаток	Прибл. 37% v/v.



Удельный вес	1,2 -1,3 кг/л, в зависимости от тона.
Стойкость к мокрому трению	Класс 1, ISO 11998, 200 циклов 1-5 микрон.
Стойкость к химикатам	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит).
Упаковка	0,45 л Color Test; 0,9 л; 2,7 л; 7,2 л; 11,7 л, 18 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Зашпаклевать неровности подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Пористые, зашпаклёванные, неоднородно впитывающие поверхности, а также гипсокартонные, древесностружечные плиты грунтовать водно-дисперсионной грунтовочной краской *Vivacolor 1*. Металлические поверхности (например, шляпки шурупов) грунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. При использовании грунтовочных красок соблюдать инструкции по их применению. Использование грунтовочной краски позволяет сократить расход отделочной краски и улучшить сцепление между основанием и отделочной краской.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску. Поверхность вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean* согласно инструкции по применению, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Зашпаклёванные поверхности грунтовать грунтовочной краской *Vivacolor 1*.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашенная поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.

ОКРАСКА

Перед применением тщательно перемешать краску *Wall 4* при необходимости разбавить водой до 10% по объёму. Красить 1-2 раза валиком, кистью или распылителем. Чтобы получить однородную, однотонную поверхность, нужно смешать достаточное количество краски в одной ёмкости.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно проводить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС по. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС по. 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)). Возможны аллергические реакции. Пользоваться защитными перчатками. Этот продукт содержит биоцидный продукт для сохранения продукта во время хранения. Содержит С(М)IT/MIT (3:1). Предельное значение ЕС ЛОС (группа А/а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 10 г/л.



ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.lt

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИИ

