

# Villa Akva

## Водоразбавляемая матовая краска для деревянных фасадов

- **НОВИНКА!** Атмосферостойкость до 15 лет
- Гидрофобное, грязеотталкивающее покрытие
- Превосходная стойкость тона и блеска
- Широкий выбор тонов – до 84 000 тонов
- Превосходно подходит для распиленной древесины
- Превосходно работает на разных поверхностях, в том числе на старых алкидных покрытиях



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |
|--|---|
| <b>Объекты применения</b>                        | Новые и ранее окрашенные распиленные и строганные наружные деревянные поверхности (обшивочная доска, заборы и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных акрилатными, алкидными или масляными красками наружных деревянных поверхностей и термообработанной древесины. Продукт обеспечивает защиту от атмосферных воздействий на срок до 15 лет. |
| <b>Степень блеска</b>                            | Матовая.  |
| <b>Расход 1х</b>                                 | 4-6 м <sup>2</sup> /л – пиленая древесина;<br>7-9 м <sup>2</sup> /л – строганная или ранее окрашенная древесина.  |
| <b>Тонирование</b>                               | Краску можно использовать белой (база А) или тонировать по карте колеровки <i>Tikkurila</i> для деревянных фасадов или <i>Facade</i> (база А и С). Тонированная краска возврату или обмену не подлежит.   |
| <b>Базы</b>                                      | А и С.  |
| <b>Рабочие инструменты</b>                       | Кисть или краскораспылитель, диаметр 0,018" - 0,023" или 0,460 - 0,580 мм.  |
| <b>Время высыхания (+23°C, RH 50%)</b>           | 1 час – на отлип,<br>2-4 часа – для окраски.<br>Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание краски.  |
| <b>Очистка рабочих инструментов, разбавитель</b> | Вода. Продукт можно разбавлять до 10% по объёму.  |
| <b>Хранение</b>                                  | Беречь от замерзания!   |
| <b>Время хранения</b>                            | В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Плотнo закрыть банку для следующего применения.   |
| <b>Содержание сухого вещества</b>                | Прибл. 39%,   |
| <b>Плотность</b>                                 | 1,3 кг/л (ISO 2811), зависит от базы и тона.  |
| <b>Атмосферостойкость</b>                        | Хорошая, также в промышленном климате.  |
| <b>Упаковка</b>                                  | 0,9 L; 2,7 L; 11,7 L; 18 L  |



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

#### Ранее не окрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи, ржавчины. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto*, согласно инструкции по применению. Шляпки шурупов и пр. металлические детали грунтовать подходящей грунтовочной краской по металлу. С мест выхода сучков удалить смолу. Новые деревянные поверхности грунтовать по возможности на ранней стадии строительных работ пропиточным средством *Villa Lasur Akva* или *Villa Protekt*. Поверхности грунтовать грунтовочной краской *Villa Primer* и затем одним слоем краски для деревянных фасадов *Villa Akva* или двумя слоями краски для деревянных фасадов *Villa Akva* без грунтования *Villa Primer*. Особенно тщательно следует обработать края и торцы досок.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску скребком или стальной щёткой. Загрязнённые поверхности обработать водным раствором *Special Clean*, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto*, согласно инструкции по применению. Глянцевые, твёрдые поверхности отшлифовать до матовых, удалить шлифовальную пыль. С мест сучков удалить смолу. Шляпки шурупов и пр. металлические детали очистить от ржавчины и грунтовать подходящей грунтовочной краской по металлу. Ранее обработанные поверхности окрасить 1-2 раза краской для деревянных фасадов *Villa Akva*, в зависимости от состояния поверхности и цвета новой краски. Если поверхность ранее была окрашена масляной краской или успела сильно износиться и потемнеть от времени, то такую поверхность следует грунтовать грунтовочной краской *Villa Primer*. Поверхности, ранее окрашенные акрилатной краской, окрасить двумя слоями краски для фасадов *Villa Akva*. Особенно тщательно следует обработать края и торцы досок.

#### Промышленно окрашенные поверхности:

Окрасить поверхность 1-2 слоями краски для фасадов *Villa Akva*. Деревоматериалы, пролежавшие в наружных условиях более 10 месяцев, грунтовать грунтовочной краской *Villa Primer*. Особенно тщательно следует обработать края и торцы досок.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность древесины ниже 20%), температура воздуха выше +5°C и ниже +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать окраски в жаркую погоду или под прямыми лучами солнца.

### ОКРАСКА

Перед применением краску *Villa Akva* тщательно перемешать; для первого слоя краску при необходимости можно разбавить водой до 10% по объёму. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество краски в одной таре. Красить 1-2 раза кистью или распылителем. Особенно тщательно обработать края и торцы досок.

### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой.

### УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после обработки. Для очистки поверхностей использовать промывку водой под давлением. Поскольку промывка водой под давлением может изменить цвет окрашенной поверхности, то очищаемую поверхность следует отделить от остальной поверхности. Отслаивающуюся грязь перед промывкой под давлением следует удалить механически щёткой. Сильно загрязнённые поверхности очистить средством *Tikkurila Talon Huoltopesu*, согласно инструкции по применению. После обработки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.  
Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com



**ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Содержит: 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT). При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Избегать вдыхания тумана/аэрозолей. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать защитные перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания в окружающую среду. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. Содержит аллергены в небольшом количестве: 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [ЕС no.220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)) и 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC). Этот продукт содержит биоцидный продукт, защищающий продукт во время хранения. Содержит смесь 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [ЕС no. 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)).

Предельное значение ЛОС (VOC) в продукте (группа A/d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске 130 г/л.

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

Беречь от замерзания!

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee) [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv) [www.vivacolor.it](http://www.vivacolor.it)

Осторожно



**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.  
Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

