

Villa Lasur

Защитная лазурь для дерева на основе растворителя

- ✓ Защищает древесину от влаги и погодных воздействий
- ✓ Защищает древесину от УФ-лучей
- ✓ Тонируется почти в 1500 тонов
- ✓ Подчёркивает природную красоту дерева



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Объекты применения	Новые и ранее обработанные деревозащитным средством пиленые и струганные наружные деревянные поверхности (доски обшивки, брёвна, заборы, двери, окна, садовая мебель и пр.). Подходит также для термообработанной древесины. Не использовать на внутренних поверхностях теплиц.
Цвет	Прозрачный.
Расход 1х	4-8 м ² /л – пиленые деревянные поверхности, 8-12 м ² /л – струганные, бревенчатые поверхности.
Рабочие инструменты	Кисть (<i>Anza Elite Outdoor brush</i>), краскораспылитель или метод окунания.
Тонирование	Тонируется по колеровочной карте <i>Tikkurila деревозащитные средства</i> . Тонированная лазурь обмену не подлежит. Внимание! Для защиты от УФ-лучей продукт необходимо тонировать. Окончательный оттенок проявляется после высыхания, зависит от метода нанесения и вида древесины.
Базы	База EP.
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	4-8 часов – на отлип, 24 часа – для окраски. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	<i>Special Solvent</i> . Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем <i>Special Solvent</i> сразу после окончания работ.
Хранение	Продукт морозоустойчив. Плохо закрытая или неполная тара длительному хранению не подлежит.
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке.
Сухой остаток	Прибл. 20%.
Плотность	0,9 кг/л (ISO 2811).
Упаковка	0,9 л; 2,7 л; 9 л.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее не окрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли и грязи. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto*, согласно инструкции по применению. Новые деревянные поверхности загрунтовать по возможности на ранней стадии строительных работ пропиточным средством *Villa Protekt*.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и очистить поверхность от пыли и грязи водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto*, согласно инструкции по применению. Очищенные до чистой древесины поверхности загрунтовать пропиточным средством *Villa Protekt*.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (содержание влаги в древесине ниже 20%), температура воздуха выше +5 °C и ниже +28 °C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Не производить обработку при высокой температуре воздуха.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением лазурь *Villa Lasur* тщательно перемешать. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество лазури в одной таре. Обрабатывать по 1-2 доски за раз кистью или краскораспылителем. Особенно тщательно обработать края и торцы досок. **Внимание!** Перед обработкой защитить растения и кусты от брызг.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем *Special Solvent* или *Special Solvent Spray*.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

Содержит: Углеводороды, C9-C11, n-алканы, изо-алканы, циклические, <2% ароматов, терпентин, масло, 4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он, 2-октил-2Н-изотиазол-3-он, (гексановая кислота, 2-этил, соли цинка, щелочные) и этилметилкетоксим. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. При попадании на кожу вызывает раздражение. При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребёнка. Может вызвать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Избегать вдыхания паров. Использовать защитные перчатки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Беречь от искр и открытого огня. Не курить. Избегать попадания в окружающую среду. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

Внимание! Находившийся в контакте с продуктом пористый материал может самовоспламениться через несколько часов. Данные отходы необходимо до утилизации хранить отдельно, смоченными, например, в воде.

Предельное значение ЛОС (VOC) в продукте (группа A/f) 700 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске 700 г/л.

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.
Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com



ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt

Осторожно



Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.
Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

