

Primer 1

Грунтовочная краска для стен и потолков

- Подходит для влажных и сухих помещений
- Хорошо сцепляется с поверхностями
- Образует гладкую основу под отделочную краску
- Уменьшает расход отделочной краски
- Идеальный грунт для обоев
- Продукт содержит минимальное количество летучих органических соединений (ЛОС)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Описание продукта	Primer 1 совершенно матовая водно-дисперсионная грунтовочная краска для внутренних работ. Продукт превосходно сцепляется с подложкой, образуя гладкую, однородную поверхность для нанесения отделочной краски; уменьшает расход отделочной краски. Легко наносится, не капает, не брызгает.
Объекты применения	Стены и потолки во влажных и сухих помещениях (кухни, ванные комнаты, гостевые, коридоры, офисы, промышленные, складские, общественные помещения). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей.
Степень блеска	Совершенно матовая.
Базовые краски	AP-база.
Тонирование	Грунтовочную краску можно использовать белой или тонировать в светлые тона по цветовым картам <i>Tikkurila</i> (база AP). Точность оттенка не совершенна. Тонированная краска обмену не подлежит.
Расход (на 1 слой)	Теоретический расход: 8-12 м ² /л. Практический расход зависит от способа и условий нанесения, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Способ нанесения	Наносите кистью, валиком или распылителем. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"–0,021" или 0,380 - 0,530 mm.
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	0,5 часа – на отлип, 1-2 часа – для окраски.
Разбавитель	Вода. При необходимости разбавить водой до 10% по объёму.
Условия хранения	Беречь от замерзания!
Срок хранения	В оригинальной плотно закрытой таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.
Сухой остаток	~ 30% об.
Плотность	~1.4 кг/л в зависимости от тона (ISO 2811).
Стойкость к химикатам	Устойчива к кратковременному воздействию бытовых средств очистки и слабых растворителей (white spirit).
Тара	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л; 18,0 л.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Зашпаклевать неровности подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Металлические поверхности грунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop*. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. При использовании любой грунтовочной краски соблюдать инструкцию по применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством *Special Clean*, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +23°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков.

ОКРАСКА

Перед применением тщательно перемешать краску, при необходимости разбавить водой до 10% по объёму. Красить в 1 слой валиком, кистью или безвоздушным распылителем.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов излишки краски и вымыть водой. Для удаления засохшей краски рекомендуется использовать средство *Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner*.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Утилизируйте отходы в соответствии с региональным законодательством по управлению отходами. Не допускайте попадания в канализацию, почву или водотоки. Чистые, сухие контейнеры должны быть переработаны, жидкие остатки сданы в пункт сбора опасных химикатов.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА в соответствии с классификацией опасных ингредиентов (ЕС) 1272/2008

Продукт содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС no.220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)). Использовать защитные перчатки. Возможны аллергические реакции. В состав продукта входит биоцидная добавка для сохранения продукта при хранении. Содержит С(М)IT/MIT (3:1).

Предельное значение EU VOC (ЛОС) (группа A/g): 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС <30 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.it