

Ceiling 3

Совершенно матовая для потолков

- Увеличенное время высыхания
- Превосходная укрывистость
- Превосходно выравнивается
- Образует белоснежную поверхность
- Содержит минимальное количество летучих органических соединений (ЛОС)



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Описание продукта	Совершенно матовая (3) водно-дисперсионная краска для потолков. Краска обладает превосходной укрывистостью, отлично выравнивается и оставляет идеальную белоснежную поверхность. Не капает, не брызгает.
Объекты применения	Потолки в сухих помещениях (спальни, детские, залы, коридоры и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, зашпаклёванных, загрунтованных древесно-волоконистых и картонных поверхностей.
Степень блеска	Совершенно матовая.
Базы	AP-база.
Тонирование	Краска используется белой или тонируется в светлые тона (база AP) по интерьерным цветовым картам <i>Tikkurila</i> . Точность оттенка не совершенна. Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
Расход (на 1 слой)	Теоретический расход: 8-12 м ² /л; Практический расход зависит от способа, условий нанесения, формы и шероховатости поверхности.
Способ нанесения	Валик, кисть или безвоздушный распылитель (размер сопла 0,015" - 0,021" или 0,380 - 0,530 мм).
Время высыхания at +23 °C, RH 50%	На отлип - 0,5 часа, для окраски - 1-2 часа.
Разбавитель	Вода. Разбавлять максимально 10% по объёму.
Очистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски и вымыть водой с мылом.
Условия хранения	Беречь от замерзания!
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.
Сухой остаток	~ 35% об.
Плотность	1,4 кг/л, в зависимости от тона (ISO 2811)
Стойкость к мокрому трению	Класс 3, ISO 11998, 200 циклов 20-70 микрон, 400 циклов согласно SFS 3755.



Стойкость к химикатам	Устойчива к кратковременному воздействию бытовых средств очистки и слабых растворителей (white spirit).
Тара	0,9 л; 2,7 л; 4,8 л; 9,0 л, 18 л.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Зашпаклевать неровности подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Пористые, зашпаклёванные, неоднородно впитывающие поверхности, а также гипсокартонные, древесно-стружечные плиты грунтовать водно-дисперсионной грунтовочной краской *Primer 1*. Металлические поверхности (например, шляпки шурупов) грунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop*. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. При использовании любых грунтовочных красок соблюдать инструкции по их применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску. Поверхность вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean* согласно инструкции по применению, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Зашпаклёванные поверхности грунтовать разбавленной на 10% краской для потолков.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.

ОКРАСКА

Перед применением тщательно перемешать краску *Ceiling 3*, при необходимости разбавить водой до 10% по объёму. Красить 1-2 раза валиком, кистью или распылителем.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Утилизируйте отходы в соответствии с региональным законодательством по управлению отходами. Не допускайте попадания в канализацию, почву или водотоки. Чистые, сухие контейнеры должны быть переработаны, жидкие остатки сданы в пункт сбора опасных химикатов.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА в соответствии с классификацией опасных ингредиентов (ЕС) 1272/2008

Содержит 1,2-бензотиазол-3(2H)-он (BIT) и смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС по. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [ЕС по.220-239-6] (3:1) (С(М)ИТ/МИТ (3:1)). Использовать защитные перчатки. Возможны аллергические реакции. В состав продукта входит биоцидная добавка для сохранения продукта при хранении. Содержит С(М)ИТ/МИТ (3:1). Предельное значение EU VOC (ЛОС) (группа А/а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС <30 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.lt

ЛИНИЯ КРАСОК - 12011

Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia, tel +372 650 11 11, e-mail: info.ee@tikkurila.com

